

ЭРГОСПРЕЙ-38

СОЛЬВЕНТНЫЙ КЛЕЙ



ЭРГОТЕК

ЭМУЛЬСИИ, ВОСКИ, ПАРАФИНЫ, КЛЕИ-РАСПЛАВЫ

ИНН 5906033043 ОГРН 1025901372530

Россия, 614055, Пермь, ул. Промышленная, 143 Б,

8 (342) 257-61-22, info@ergotek.ru

www.ergotek.ru

Область применения

Склейивание поролона между собой, поролона с деревом, тканями, металлами, в том числе в мебельном и матрасном производстве.

Описание

- Трудногорючий
- Без остаточной липкости после высыхания
- Увеличенное время открытой выдержки для медленной сборки
- Низкая вязкость
- Может быть окрашен в красный цвет для визуального контроля нанесения

Свойства

Основа	Синтетический каучук
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого
Вязкость	250-380 сПз при 25°C (типовое значение 360 сПз)
Сухой остаток	36-40% (типовое значение 39%)
Открытое время	>60с
Время схватывания	30-35с
Плотность	1,0-1,2г/см ³

Упаковка

Полиэтиленовые канистры по 11 кг,
металлические канистры по 22 кг,
металлические бочки по 230 кг, еврокубы по 1200 кг.

Указания по переработке

Рекомендуется наносить клей с помощью пневматического распылителя с диаметром сопла 1-2,5 мм при давлении 3-6 бар на одну или обе склеиваемые поверхности. Допускается нанесение с помощью кисти, валика и т.д. Температура кляя, склеиваемых материалов и окружающей среды должна быть от 10 до 25°C. Максимальная прочность достигается за 24 часа. Склейываемые поверхности должны быть подготовлены к работе: очищены от пыли и других загрязнений, осушены, выдержаны до комнатной температуры.

Очистка оборудования

Осуществлять с помощью очистителей «Эргоклин» или очистителей, рекомендованных производителем оборудования.

Транспортировка

Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Хранение

Срок хранения составляет 1 год при хранении в сухом темном месте вдали от отопительных приборов.