

Клей расплав «Эргомелт-30.45»

Применение	Облицовывание профильного погонажа из МДФ, ХДФ, ДСП и массива декоративными, бумагами, пленками и натуральным шпоном.
Основы	Этиленвинилацетат
Способ нанесения	Дюза, валик
Цвет	Белый, непрозрачный
Плотность	1,2 г/см ³
Температура размягчения	83-88°C
Вязкость (Brookfield RV, шпindelь №27)	8600 - 9500 мПа*с при 180 °C
Рекомендуемая рабочая температура	160-200 °C
Очистка оборудования	Клеевая система - «Эргоклин 2» или очистителей, рекомендованных производителем оборудования. Внешние части клеевой системы и проливы - механическая чистка при помощи «Эргоклин 3» или специальных органических растворителей.
Фасовка	Полипропиленовые мешки по 20кг.
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими.
Хранение	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.