



Область применения

Производство различных видов современных древесно-плитных материалов (МДФ, ХДФ, ДСП, OSB) с целью придания влагоотталкивающих свойств, обработка замков ламината.

Описание

- Средняя вязкость
- Высокая кристалличность
- Хорошая гидрофобность

Свойства

Основна	Предельные углеводороды
Цвет	Кристаллическая масса белого цвета, допускаются оттенки серого или желтого
Форма	Плитки по 5 кг
Вязкость	Не более 3,90 сПз при 100°C
Температура плавления	Не ниже 46°C (типичное значение 51°C)
Массовая доля масла	Не более 10,0%
Цвет на колориметре ЦНТ	Не более 0,5 единицы ЦНТ
Массовая доля механических примесей	Не более 0,1%
Массовая доля серы	Не более 0,2%
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	Не ниже 180°C
Массовая доля воды	Не более 0,1%

Упаковка

Паллет массой нетто 1000кг.

Транспортировка

Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Указания по переработке

Температура нанесения гача находится в диапазоне от 70 до 100 С. В периоды простоя оборудования необходимо снижать температуру нагрева гача, в случае длительной остановки работы – выключать нагрев во избежание окисления и изменения цвета продукта.

Способ нанесения

Форсунка.

Очистка оборудования

Осуществлять с помощью очистителей «Эргоклин» или очистителей, рекомендованных производителем оборудования.

Хранение

Срок хранения составляет 2 года при хранении в сухом темном месте вдали от отопительных приборов.