



## Область применения

Производство различных видов современных древесно-плитных материалов (МДФ, ХДФ, ДСП, OSB) с целью придания водоотталкивающих свойств, обработка замков ламината.

## Описание

- Универсальность
- Высокая гидрофобность
- Высокая кристалличность

## Свойства

Основа	Предельные углеводороды
Цвет	Кристаллическая масса от белого до коричнево-серого цвета, допускаются оттенки розового
Форма	Плитки по 5 кг
Вязкость	2,0-6,0 сПз при 100°C
Температура отверждения	Не менее 42°C (типичное значение 50°C)
Массовая доля масла	Не более 5%

## Упаковка

Паллет массой нетто 1000кг.

## Транспортировка

Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

## Указания по переработке

Температура нанесения парафина находится в диапазоне от 70 до 100 С. В периоды простоя оборудования необходимо снижать температуру нагрева парафина, в случае длительной остановки работы – выключать нагрев во избежание окисления и изменения цвета продукта.

## Способ нанесения

Форсунка.

## Очистка оборудования

Осуществлять с помощью очистителей «Эргоклин» или очистителей, рекомендованных производителем оборудования.

## Хранение

Срок хранения составляет 2 года при хранении в сухом темном месте вдали от отопительных приборов.