

Гидрофобный наполнитель «Эрговит-4»

Применение	Заполнение свободных объемов кабелей телефонной связи, электросвязи, в сердечниках оптических кабелей.
Основа	Полиизобутилен
Внешний вид	Однородная масса от белого до светло-желтого цвета
Плотность	0,80-0,90 г/см ³
Температура каплепадения	>100 °С
Конусная пенетрация	80-120 1/10 мм при 25 °С
Вязкость (Brookfield LV, шпindelь №18)	40-60 мПа·с при 120 °С
Фасовка	Бочки массой 160 кг.
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
Хранение	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.