

ПАРАФИН НЕФТЯНОЙ ТВЕРДЫЙ Т-2



ЭРГОТЕК

ЭМУЛЬСИИ, ВОСКИ, ПАРАФИНЫ, КЛЕИ-РАСПЛАВЫ

ИНН 5906033043 ОГРН 1025901372530

Россия, 614055, Пермь, ул. Промышленная, 143 Б,

8 (342) 257-61-22, info@ergotek.ru

www.ergotek.ru

Область применения

Производство различных видов современных древесно-плитных материалов (МДФ, ХДФ, ДСП, OSB) с целью придания влагоотталкивающих свойств, обработка замков ламината.

Описание

- Высокая гидрофобность
- Низкое содержание масла
- Высокая кристалличность

Свойства

| | |
|---|--|
| Основа | Предельные углеводороды |
| Цвет | Кристаллическая масса белого цвета, допускаются оттенки серого или желтого |
| Форма | Плитки по 5 кг |
| Температура плавления | 52,0-56,0°C (типичное значение 54°C) |
| Массовая доля масла | Не более 2,3% |
| Цвет, условные марки | Не более 12 |
| Содержание механических примесей | Отсутствие |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |

Упаковка

Паллет массой нетто 1000кг.

Указания по переработке

Температура нанесения парафина находится в диапазоне от 70 до 100 С. В периоды простоя оборудования необходимо снижать температуру нагрева парафина, в случае длительной остановки работы - выключать нагрев во избежание окисления и изменения цвета продукта.

Способ нанесения

Форсунка.

Очистка оборудования

Осуществлять с помощью очистителей «Эргоклин» или очистителей, рекомендованных производителем оборудования.

Транспортировка

Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Хранение

Срок хранения составляет 2 года при хранении в сухом темном месте вдали от отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство и не может рассматриваться как заверения и гарантии. Она основана на нашем многолетнем опыте и тщательных лабораторных исследованиях. Однако мы не несем ответственности за результаты действий пользователей, которые мы не можем контролировать. Мы не даем гарантий качества в отношении конкретных применений продукта, поскольку условия и субстраты могут быть различны. В целях определения пригодности продукта для планируемых работ потребителем должны быть проведены полные производственные испытания.

Мы также не несем ответственности за последствия ненадлежащего использования или хранения наших продуктов, или последствия использования наших продуктов каким-либо образом, противоречащим стандартам мастерства. В любом из упомянутых случаев наша компания не несет ответственности перед пользователями продукта за любые экономические потери, упущенную выгоду, ущерб деловой репутации или иные другие прямые или косвенные убытки.