

Гидрофобный наполнитель «Эрговит-7»

Применение	Заполнение свободных объемов кабелей телефонной связи, электросвязи, в сердечниках оптических кабелей.
Основа	Рафинированное минеральное масло
Внешний вид	Однородная масса коричневого цвета
Плотность	0,80-0,90 г/см ³
Температура каплепадения	>70 °С
Конусная пенетрация	90-150 1/10 мм при 25 °С
Вязкость (Brookfield LV, шпиндель №18)	40-50 мПа·с при 100 °С
Фасовка	Бочки массой 160 кг.
Транспортировка	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
Хранение	Срок хранения составляет не менее 1 года, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.

Информация, содержащаяся в данном техническом описании, приводится только как общее руководство. Она является результатом тщательных лабораторных исследований, проведенных квалифицированным персоналом. Тем не менее, в связи с применением самых различных материалов, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых работ.